

Ficha Técnica  
Data: 01.09.09

## DINITROL<sup>®</sup> 6080

Fiberplast – Betume com fibra de vidro

### Características:

DINITROL 6080 Fiberplast é um betume de dois componentes com fibra de vidro.

### Aplicação:

Áreas da carroçaria do automóvel que apresentem ferrugem sem que se tenha de aplicar manta de fibra de vidro. Após a secagem em profundidade o betume Fiberplast pode ser lixado e selado com betume ou primário (Por exemplo: DINITROL 6050 Polyplast).

### Modo de utilização:

O substrato deve estar selado e isento de gorduras e ferrugem. Todas as partes podres devem ser removidas. Deve misturar a quantidade necessária de betume com cerca de 2 a 3% de secante. Dependendo da temperatura e da quantidade de secante utilizado, o tempo de utilização da mistura será de aproximadamente 5 minutos.

As ferramentas deverão ser lavadas de imediato com diluente celuloso ou acrílico, dado que uma vez seco o material só pode ser removido mecanicamente.

### Dados técnicos:

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Matéria-prima:                       | Resina polyester insaturada                                                     |
| Sistema de secagem:                  | Pasta de peróxido dibenzólio a 50%                                              |
| Ponto de secagem:                    | > 21°C                                                                          |
| Peso específico:                     | 1.24 g/ml                                                                       |
| Tempo de trabalho com 2% de secante: | Aproximadamente 5 minutos.                                                      |
| Secagem completa                     | Aproximadamente 30 minutos, dependendo da temperatura e da camada de filme seco |
| Armazenagem:                         | 12 Meses (entre 15°C e 25°C)                                                    |
| Embalagens:                          | 0.750 kg<br>1.5 kg                                                              |

Nota: Feche bem as embalagens após a utilização.

Leia a ficha de segurança do produto ou as instruções no rótulo da embalagem.

**IMPORTANTE:** A informação contida na presente Ficha Técnica baseia-se em resultados médios obtidos nos nossos Laboratórios, em consequência da melhor experiência que adquirimos por meio de testes e verificações realizados com todo o rigor e profundidade. Contudo, da mesma forma que cada painel ou suporte, ainda que do mesmo tipo, podem ser diferentes um do outro em termos das características que influenciam.

significativamente o resultado das operações de pintura, também o ambiente, as misturas e o equipamento utilizado contribuem para os resultados finais Assim, estes são da exclusiva responsabilidade do utilizador. As informações dadas baseiam-se numa temperatura de 20°C e numa humidade relativa de 70%.

EFTEC Aftermarket GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde

Telephone:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0

Fax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
Email:  
service@eftec.de