

Produto: **DINITROL 8020**

Versão nº | Data da revisão:

| Data de impressão: 08-10-2015

| Página: 1/1

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA**Informações sobre o produto**-Nome comercial do produto: **DINITROL 8020**

-Uso específico: Laca sintética para estilos

Fabricante, importador, fornecedor

-Produtor/Fornecedor:

-Rua/Postal:

-Caixa Postal/Postal/Cidade:

-Telefone:

-Telefax:

-Número de telefone de emergência:

Mário Santos & Filhos, Lda

Alto da Lagoa - Malveira

2665 Malveira

+351-21-9668200

+351-21-

+

Dinitrol 8020

Laca sintética para estilos

Descrição geral:

A laca sintética para estilos é uma laca do tipo combi, de secagem rápida.

Os solventes são combinados para que não sejam corroídos os materiais sintéticos usados na parte exterior dos veículos a motor. O filme mate sedoso que forma é resistente à lavagem e ao sal de descongelamento das estradas.

A laca sintética para estilos é adequada à renovação das partes sintéticas dos carros e camiões, para desporto, utensílios domésticos, veículos a motor, bem assim como para casa e área do "hobby".

Método de utilização:

Os acessórios sintéticos a ser tratados têm de se encontrar limpos, secos e isentos de gorduras e óleos. Agentes de separação como as ceras e os óleos de silicone têm que ser removidos. Para manter a textura das superfícies dos acessórios sintéticos, as superfícies estruturadas não devem ser polidas. Após o pré-tratamento das superfícies, por exemplo a descolagem dos acessórios que não necessitam ser tratados, a laca é aplicada com uniformidade a uma distância de 20-30 cm, dependente da sucção existente no pavimento. Após secagem, será necessária uma segunda demão.

Forma de fornecimento: embalagem de spray de 400 ml

As recomendações de segurança podem ser observadas a partir das Fichas de Dados de Segurança do Material ou do rótulo da embalagem.

Características técnicas:

Cor: cinzento-escuro/preto

Tipo de tinta: Laca combi

Densidade: 0,933 cinzento-escuro, 0,925 preto, 1,04 cinzento-claro

Ponto de inflamação: 4°C

Classe de perigosidade: A1

Viscosidade no copo DIN 4mm: 13 s

Período de secagem: 15-25 minutos para secagem livre de poeiras (a 20°C)

Propulsor: propano/butano 1:1

Remoção: Diluente sintético

Repintura: com resinas/lacas artificiais / necessária verificação.

Para todas as recomendações relevantes de segurança, consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material ou o rótulo da embalagem.

Todos os valores e recomendações apresentados são resultado de testes cuidadosos realizados nos nossos laboratórios. Estes apenas podem ser considerados como recomendações as quais ao nível da nossa experiência actual. Os valores são disponibilizados de boa fé. No entanto, tendo em vista a multiplicidade das possíveis aplicações e os métodos de trabalho adoptados, não estamos em posição de assumir qualquer responsabilidade ou obrigação derivada do uso dos nossos produtos.