



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Primário Cinza

PS 134



Descrição do Produto

Primário cinzento para superfícies em aço e metais não ferrosos (alumínio, bronze, cobre, latão e zinco).

Características

- Antiferrugem
- Resistente a temperaturas até +130°C (temporariamente até +200°C)
- Secagem rápida
- Excelente resistência mecânica
- Excelente aderência

Aplicações

É particularmente indicado para utilização como primário em carroçarias de veículos pesados, superfícies de alumínio, chapas metálicas em alumínio, zinco, cobre, etc. Devido à secagem rápida pode também ser utilizado como primário em trabalhos urgentes de pintura, permitindo o acabamento no mesmo dia.

Instruções de aplicação

A temperatura ideal de aplicação está compreendida entre +160°C e +250°C. As superfícies a revestir devem encontrar-se secas, isentas de gordura, óleo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em superfícies lisas, é aconselhável uma ligeira lixagem prévia. Agitar vigorosamente a embalagem durante pelo menos dois minutos, até se ouvirem claramente as esferas metálicas no interior da

embalagem. Aplicar em camadas cruzadas, a uma distância de aproximadamente 25-30 cm da superfície. Seco ao pó após 10 minutos (a +20°C). Seco ao tato após 20 minutos. Admite pintura 20 minutos após a aplicação. O tempo de secagem depende não só da temperatura e estado da superfície, mas também da espessura da camada aplicada em cada demão.

Informação adicional

Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência térmica depois da cura		+500°C
Seco ao tato		15-20 minutes
Temperatura de aplicação		+5°C to +25°C

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

A temperatura ideal de aplicação está compreendida entre +16°C e +25°C. As superfícies a revestir devem encontrar-se secas, isentas de gordura, óleo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em superfícies lisas, é aconselhável uma ligeira lixagem prévia.

Limpeza

Color(s)

- Cinza

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

12-01-2024
17:23:24
CET



Den Braven



Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Primário Cinza

PS 134

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

12-01-2024
17:23:24
CET