

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O IMPERMEABILIZANTE P/ TELHAS 1985 é um produto de secagem rápida à base de resinas acrílicas modificadas e com excelente aderência a qualquer tipo de suporte mineral.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/h.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar;
- Secagem rápida;
- Pode ser comercializado em brilhante, acetinado e mate.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens de 5 e 20 litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 8 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: deverão apresentar-se secas e isentas de gorduras e poeiras.

Repintura: remover qualquer filme antigo que não esteja em perfeitas condições de aderência ao substrato. Garantir que a superfície se encontra seca e isenta de gorduras e poeiras.

Para qualquer uma das situações (superfícies novas ou repintura) pode utilizar-se o BERACLEANER 1914 ou a SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS 1962 como agente de limpeza.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade [ME-10]	0,90-0,92
COV's	No max. 750 gr/Ltr pronto-a-aplicar
	Valor limite EU (Cat A/h): 749 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

Deve ser aplicado em 2 demãos.

DILUIÇÃO

Produto comercializado pronto-a-aplicar.

TEMPOS DE SECAGEM

Seco ao Pó: 30 a 60 minutos

Seco totalmente: 24 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 8 e 10 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

