

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O FACILITE é uma tinta plástica, formulada à base de copolímeros de alta qualidade e contendo pigmentos e cargas selecionados para este tipo de emulsão.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE) A/a.

CARACTERÍSTICAS

Muito fácil aplicação.

Elevado rendimento.

Elevada retenção de cor.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em cores em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O FACILITE deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: o substrato deve estar bem limpo, seco e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.

Torna-se necessária a aplicação prévia de PRIMACRYL AQUOSO ou PRIMACRYL SOLVENTE, sobretudo no caso de superfícies muito absorventes ou extremamente lisas.

Superfícies danificadas: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de PRIMACRYL AQUOSO de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com a solução Desinfetante Anti-fungos PROTECLAVE. A capacidade de



FACILITE – TINTA PLÁSTICA LISA

proteção da tinta contra fungos e algas pode ser aumentada por adição do Aditivo Anti-Fungos ADICLAVE.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar uma demão do PRIMACRYL AQUOSO ou de PRIMACRYL SOLVENTE, se necessário. Após secagem completa do mesmo, aplicar o número de duas demãos de FACILITE.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade	1,33-1,45	ME-10 [g/cm ³]
Viscosidade	6000-9000	ME-37 (H5, v=20 rpm) [mPa.s]
COV's	no máx. 29 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/a): 29 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

A aplicação pode ser feita à trincha, a rolo ou à pistola.

DILUIÇÃO

Recomenda-se a aplicação de duas demãos, sendo a 1ª diluída com 15 a 20 % de água e a 2ª com 5 a 10 % de água, em volume.

RENDIMENTO

Variável de acordo com as condições de aplicação e tipo de suporte.

Como valor orientativo, pode ser considerado o intervalo entre 8 e 13 m²/Ltr/demão.



SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

