

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Tinta mate de excelente qualidade para interior/exterior baseada em emulsões sintéticas modificadas, pigmentos e cargas selecionados e aditivos específicos.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.

VANTAGENS/CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento mate e toque suave.
- Elevada resistência à esfrega e ao risco.
- Excepcionais propriedades de aplicação, com excelente lacagem.
- Cheiro agradável, permitindo continuar a habitar os aposentos durante a aplicação e a secagem da tinta.
- Proporciona uma película lisa mate.

FORMA DE FORNECIMENTO: É fornecido em embalagens plásticas de 1, de 5 e de 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO: Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5 e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

Superfícies novas: devem apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras. Em caso de presença de fungos, musgos ou algas a superfície deverá ser escovada e tratada com PROTECLAVE. Aplicar de seguida uma demão de PRIMACRYL.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras. Aplicar de seguida uma demão de PRIMACRYL.

Superfícies anteriormente pintadas em bom estado: escovar/lavar a superfície. Aplicar diretamente a tinta sobre o substrato.

Superfícies anteriormente caiadas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas: após escovagem, aplicar uma demão de Primário Acrílico BS.

Superfícies com manchas: após escovagem, aplicar uma demão de PRIMASPOT.

SISTEMA DE PINTURA:

O HIPERMATE foi desenvolvido de modo a ser possível obter-se, após aplicação de duas demãos, cobertura completa do suporte. No entanto, em algumas cores, e em

casos em que a cor final contraste consideravelmente com a do suporte, pode ser necessária a aplicação de mais demãos de tinta.

CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,31-1,35
Viscosidade	4.000-6.000 (Brookfield, H4, V20)
COV's	no máx. 29 gr/Ltr - Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Trincha, rolo ou pistola.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: deve verificar-se as seguintes condições:

- Temperatura Ambiente: 10°C - 30°C;
- Humidade Relativa Ambiente: inferior a 75%.

DILUIÇÃO: 1ª demão – 5 a 10% de água; Restantes demãos – até 10% de água.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: temperatura ambiente superior a 7°C; Humidade relativa ≤ 80%.

TEMPOS DE SECAGEM: (temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%):

Superficial	2 horas
Repintura	5-7 horas

RENDIMENTO: 11 a 13 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA: Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.