

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



POLYMETALLIC

Cód. 102004

DESCRIÇÃO

É uma massa baseada em resinas de poliéster insaturadas e alumínio. Aplica-se à espátula como se fosse uma massa convencional. Tem uma adesão ótima e alta resistência a altas temperaturas. Graças a estas características, a massa de alumínio pode ser utilizada para múltiplas utilizações: na carroçaria, fundição para corrigir e mascarar defeitos de fusão, em oficinas de automóveis para selar monoblocos rachados ou **radiadores perfurados**.
Cor: Cinza

SUPORTE

Folha de alumínio desengordurada e lixada. A placa é suficiente e galvanizada, desengordurada e lixada. Ferro fundido lixado e outros suportes metálicos

PREPARAÇÃO

Limpe bem a superfície, remova qualquer resíduo de ferrugem e desengore com diluente antisiliconico. Adicione o catalisador à massa em relação à temperatura ambiente:

Temperatura % por peso catalisador

Menos de 10°C 3-3,5 %

10-20°C 2-2,5 %

Mais de 20°C 1,5-2%

Misture bem os dois componentes.

APLICAÇÃO

Um ou mais passes de acordo com a espessura desejada. Aplique de modo a que a massa adere bem ao suporte uniformemente. Espessura recomendada: 200-600 micrones.

REPINTURA

Uma vez que a massa de alumínio é seca e lixada, o pó de lixar deve ser removido antes de repintar. Contem resinas de Poliéster.

NATUREZA

Resinas de Poliéster.

CATALISADOR

Utilize o catalisador de peróxido de benzoilo na quantidade recomendada.

CONTEÚDO EM VOC

Contém VOC max.30. g/l - Valor-limite 2004/42/CE-IIIB gato. B) para o produto pronto a usar é o VOC máx. 250. g/l. Dependendo da forma como utilizamos o produto, o COV deste produto pronto a utilizar pode ser inferior ao especificado pela diretiva da UE.

FICHA TÉCNICA

Edic. 02/2016.....



POLYMETALLIC

Cód. 102004

■ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



Masse manejavel



30 min a 20°C.



Betume 100 gramas
Catalisador 2-4 gr



Lixar com P120-P180-
P240 e contornos P320.



Aplicação a espátula
Vida da mistura 4-6'
20°C.



Não lixar com agua.



Desengordurar.



Repintar com primarios



2-3 demãos conforme
zona danificada
Máx. 400 mc