

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

A TINTA PARA PAVIMENTOS trata-se de um esmalte à base de borracha clorada modificada para proteção e decoração de pavimentos em betão.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/i.

CARACTERÍSTICAS

- Bom brilho.
- Excelente facilidade de aplicação.
- Secagem rápida.
- Boa resistência à intempérie.
- Boa resistência à abrasão.

FORMA DE FORNECIMENTO

A TINTA PARA PAVIMENTOS é fornecida em branco, preto e cores do nosso catálogo, em embalagens metálicas de 1, de 5 e de 20 Ltr.

UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de pavimentos onde a exigência de resistência à abrasão não seja elevada.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SISTEMA DE PINTURA

Superfícies novas: deverão apresentar-se secas e isentas de gorduras e poeiras.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras.



SISTEMA DE PINTURA

A TINTA P/ PAVIMENTOS foi estudada de forma a ser possível obter-se, após a aplicação de duas demãos, cobertura completa do suporte com uma película brilhante e de aspeto agradável. Deve ser aplicada diretamente ao substrato.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade [ME-10]	0,98-1,18
Viscosidade [ME-	100-180''
COV's	No max. 499 gr/Ltr pronto-a-aplicar
	Valor limite EU (Cat A/i): 500 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Trincha ou Rolo. Deve deixar-se secar devidamente o produto entre demãos.

DILUIÇÃO: Utilizar o DILUENTE SINTÉTICO numa proporção máxima de 20% na primeira demão e 10% na segunda demão.

TEMPOS DE SECAGEM (Temperatura de 20 °C e Humidade Relativa de 60%):

Livre de Poeiras: 1 a 2 horas

Seco ao Toque: 4 a 6 horas

Seco duro: 24 horas

RENDIMENTO

Variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 7 e 9 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

