

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

HYPERSEDA é uma tinta baseada numa emulsão aquosa de grande qualidade, com pigmentos e cargas selecionados para este tipo de produto.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/b.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar;
- Rápida secagem;
- Permite acabamentos de brilho acetinado, sedoso ao toque.
- Resistente à esfrega.
- Inodora.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco e cores em embalagens plásticas de 1, de 5 e de 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O HYPERSEDA deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

UTILIZAÇÃO

Pintura de interiores sobre vários suportes distintos e decoração de cerâmica.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: A superfície deve estar bem limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Recomenda-se sempre a aplicação prévia de uma demão de PRIMACRYL, sobretudo no caso de superfícies estanhadas, de gesso projetado, ceral ou outras superfícies muito absorventes ou extremamente lisas.



Superfícies anteriormente pintadas: devem ser raspadas, para remoção de material não aderente. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente lavada com uma solução desinfetante anti-fungos e algas. Proceder de seguida como em superfícies novas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Resistência à Lavagem e à Esfrega	Tipo II	NP 4378
Secagem superficial	1 a 2 horas	a uma temperatura de 20 ° C
Secagem para repintura	4 a 6 horas	e Humidade Relativa de 60%.
Viscosidade	4.000-7.000	ME-37, Haste 5, vel.= 20 rpm
Densidade	1,26-1,34	ME-10
COV's	no max. 99 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/b): 100 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: A aplicação pode ser feita à trincha, a rolo ou à pistola.

DILUIÇÃO: Devem ser aplicadas 2 a 3 demãos, sendo a 1ª diluída a 15-20% e a(s) seguinte(s) no máximo a 10%. No caso de superfícies texturadas, deve diluir-se a 1ª demão a 35% e a(s) restante(s) demão(s) a 15%.

RENDIMENTO

Variável de acordo com as condições de aplicação e tipo de suporte.

Como valor orientativo, pode ser considerado o intervalo entre 8 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

