

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O SILASTIC é um revestimento elástico baseado numa resina especial e pigmentos e cargas especialmente selecionados.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE) A/c.

CARACTERÍSTICAS

- Excelentes propriedades de flexibilidade e aderência;
- Elevada impermeabilidade à água e permeabilidade ao vapor de água.
- Resistência elevada ao amarelecimento e aos álcalis
- Contém elevada proteção anti fungos e algas.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco e cores em embalagens plásticas de 5 e 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O SILASTIC deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: Os rebocos novos só devem ser pintados após a sua cura completa (geralmente, cerca de 1 mês). Devem estar bem limpas, secas e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Torna-se necessária a aplicação prévia do PRIMACRYL BASE SOLVENTE ou do PRIMACRYL AQUOSO.

Superfícies danificadas: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de PRIMACRYL BASE SOLVENTE de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com a solução desinfetante Anti-Fungos e algas.



SILASTIC – MEMBRANA ELÁSTICA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Acabamento	Semi-brilhante, liso ou com ligeiro relevo	
Secagem Superficial	Cerca de 3 horas	A uma temperatura de 20 ° C e humidade relativa de 60%.
Secagem para Repintura	24 horas	
Densidade	1,24-1,32	ME-10 [g/cm³]
Viscosidade	18.000-26.000	ME-37 (H5, v=20 rpm) [mPa.s]
COV's	no max. 39 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/c): 40 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: O tipo de aplicação irá depender do efeito pretendido:

Acabamento Liso – Aplicação à trincha ou preferencialmente com rolo de pelo curto em duas a três demãos. A primeira demão deverá ser diluída com 15 a 20% de água, em volume, e as restantes demãos devem ser aplicadas sem diluição ou com um máximo de 5%, em volume.

Acabamento com relevo (tipo nervura) – Aplicação de uma primeira demão à trincha ou a rolo de pelo curto, diluída com 15 a 20% de água, em volume. Aplicação de uma segunda demão com rolo rugo, sem qualquer diluição.

RENDIMENTO

Variável de acordo com as condições de aplicação e tipo de suporte.

Como valor orientativo, pode ser considerado o intervalo entre 1 e 1,5 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

