

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tinta aquosa texturada, formulada à base de copolímeros de alta qualidade, contendo pigmentos e cargas siliciosas rigorosamente selecionadas.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) A/c.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar;
- Excelente aderência;
- Elevada durabilidade.
- Proporciona um acabamento texturado mate.

UTILIZAÇÃO

É um produto recomendado na decoração de superfícies exteriores e interiores em geral.

FORMA DE FORNECIMENTO

O DECORTEX é fornecido em branco e cores, em embalagens de 5 e de 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SISTEMA DE PINTURA

Os suportes devem estar bem limpos, secos e livres de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.

Torna-se necessária a aplicação prévia de um primário/isolante, sobretudo no caso de superfícies muito absorventes ou extremamente lisas.

Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de PRIMACRYL ACRÍLICO AQUOSO BRANCO de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com a SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Viscosidade	30.000 – 50.000 mPa.s	ME-37, Haste 6, vel.= 20 rpm
Densidade	1,60 – 1,80 Kg/L	ME-10



DECORTEX – TINTA PLÁSTICA TEXTURADA

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Para a obtenção de um melhor suporte e de um acabamento de qualidade, recomenda-se a aplicação de uma 1ª demão diluída com cerca de 40 a 50% de água, em volume. A 2ª demão deve ser aplicada sem diluição. Este produto pode ser aplicado com rolo rugo ou pistola de projeção. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas.

A capacidade protetora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe ADITIVO ADICLAVE, na proporção de 1 L em cada 15 L de tinta.

TEMPOS DE SECAGEM

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem Superficial	3 a 4 horas
Secagem p/ Repintura	24 horas

RENDIMENTO

Variável de acordo com as condições de aplicação e tipo de suporte.

Como valor orientativo, pode ser considerado o intervalo entre 1 e 1,5 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

