







O Rigor da Cor

Com mais de 40 anos de experiência no mercado de trabalho, dedicamo-nos à afinação, comercialização e distribuição de produtos de pintura no setor automóvel. Com uma equipa com bastante conhecimento no mercado, correspondemos sempre às expectativas do cliente, aconselhando-o com os melhores produtos, serviços e a melhor maneira de os aplicar.

Produtos de Qualidade Reconhecida
Patenteados e Registados



Paredes & Fachadas

Primacryl



Primário acrílico, de acabamento liso mate, formulada com base numa emulsão 100% acrílica aquosa da mais alta qualidade contendo pigmentos ou cargas rigorosamente seleccionadas .

Propriedades: Este produto é de fácil aplicação. Tem um bom rendimento e permite a obtenção de películas com elevada opacidade.

Utilização: Este primário é recomendada para a pintura de interiores e exteriores, mantendo boas qualidades técnicas.



Acrílica Mate



Viscosidade: 2000 - 3500

(a 25°C)



Interior / Exterior



pH: 8.5-9.5



Diluyente: Água até 5%



Secagem: 30-60 min



Rendimento: 10-12 m²/L



Repintura: 4-6 horas



Densidade: 1,20-1,30 Kg/L



 Branco



Primaspot



Primário acrílico anti-mancha de acabamento liso mate, formulado com base em emulsões 100% acrílicas aquosas contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionadas .

Propriedades: Aspecto mate, excelente aderência, com boa capacidade de penetração nos substratos: Óptimo poder de cobertura, inodoro.

Utilização: Primário especialmente desenvolvido para ser utilizado como isolador de manchas como fumo, café, óleos, entre outros.



Acrílico Mate



Viscosidade: 2000 - 3000

(a 25°C)



Interior e Exterior



pH: 8.5-9.5



Diluyente: Água até 5%



Secagem: 1 - 2 horas



Rendimento: 9-12 m²/L



Repintura: 4-6 horas



Densidade: 1,25-1,35 Kg/L



 Branco



Coralium



Branco

Hiptintas
Colour System**Plástica Mate Lisa****Interior / Exterior****Diluyente:** *Água 10-20%***Rendimento:** *8-13 m²/L***Densidade:** *1,30-1,45 Kg/L***Viscosidade:** *5000-9000 (a 25°C)***pH:** *8.5-9.5***Secagem:** *30-60 min***Repintura:** *4-6 horas*

Tinta plástica aquosa com acabamento liso mate, formulada com base numa emulsão alta qualidade contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionados .

Propriedades:

Este produto é de fácil aplicação, tem um bom rendimento, poder de cobertura, elevada retenção de cor e resistência à intempérie.

Utilização:

Pintura de exteriores e interiores diretamente sobre qualquer superfície de alvenaria após aplicação de primacryl aquoso, incluindo gessos e gessos cartonados, proporcionando excelentes acabamentos liso mate.

Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos, sendo a 1ª diluída com 20% água e as restantes com 10% de água.

Facilite



Branco

Hipertintas
Colour System**Plástica Mate Lisa****Interior / Exterior****Diluyente:** *Água 10-20%***Rendimento:** *8-13 m²/L***Densidade:** *1,30-1,45 Kg/L***Viscosidade:** *6000-9000 (a 25°C)***pH:** *8.5-9.5***Secagem:** *30-60 min***Repintura:** *4-6 horas*

Tinta plástica aquosa com acabamento liso mate, formulada com base numa emulsão de boa qualidade contendo pigmentos e cargas seleccionados.

Propriedades:

Este produto é de fácil aplicação, tem um bom rendimento e elevada retenção de cor.

Utilização:

Pintura de exteriores e interiores diretamente sobre qualquer superfície de alvenaria após aplicação de primacryl aquoso, incluindo gessos e gessos cartonados, proporcionando excelentes acabamentos liso mate.

Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos, sendo a 1ª diluída com 20% água e as restantes com 10% de água.

Aquaseda



Tinta vinílica, de acabamento liso acetinado leve, formulada com base numa emulsão plástica aquosa da mais alta qualidade contendo pigmentos ou cargas rigorosamente seleccionadas.

Propriedades: Este produto é de fácil aplicação. Tem um bom rendimento e elevada resistência à esfrega. Permite um acabamento de brilho levemente acetinado.

Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de interiores, proporcionando um brilho e suavidade requintados.



Vinílica Acetinada Leve



Interior



Diluyente: Água 10-20%



Rendimento: 8-10 m²/L



Densidade: 1,30-1,38 Kg/L



Viscosidade: 4000-7000

(a 25°C)



pH: 8.5-9.5



Secagem: 1-2 horas



Repintura: 4-6 horas



Branco



**HiperTintas
Colour System**



Aquasilk



Tinta plástica aquosa de acabamento liso acetinado, formulado com base em emulsões plásticas de boa qualidade, contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionadas.

Propriedades: Aspetto acetinado, com elevada resistência à alcalinidade, lavável e de secagem rápida. Ótimo poder de cobertura, inodoro.

Utilização: Tinta especialmente recomendada para a pintura de superfícies interiores, obtendo-se desta forma paredes com grande lavabilidade e acabamento acetinado.



Plástica Acetinada



Interior



Diluyente: Água 10-20%



Rendimento: 8-10 m²/L



Densidade: 1,26-1,34 Kg/L



Viscosidade: 4000-7000

(a 25°C)



pH: 8.5-9.5



Secagem: 1-2 horas



Repintura: 4-6 horas



Branco



**HiperTintas
Colour System**



Aquasuper



Tinta 100% acrílica, de acabamento aveludado, formulada com base numa emulsão acrílica aquosa da mais alta qualidade contendo pigmentos ou cargas rigorosamente selecionadas.

Propriedades: Com elevado rendimento e boa cobertura. Contém elevada proteção anti-fungos, algas e resistência à alcalinidade.

Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de exteriores, proporcionando acabamentos de luxo, mantendo boas qualidades técnicas em pinturas de interior.



Acrílica Lisa



Exterior



Diluyente: Água de 10-25%



Rendimento: 8-10 m²/L



Densidade: 1,30-1,45 Kg/L



Viscosidade: 4000-8000

(a 25°C)



pH: 8.5-9.5



Secagem: 30-60 min



Repintura: 4-6 horas



Branco



Hipertintas
Colour System



Laquacryl



Esmalte acrílico aquoso de acabamento liso brilhante ou acetinado, formulado com base em emulsões 100% acrílicas contendo pigmentos e cargas rigorosamente selecionadas.

Propriedades: Elevada retenção de brilho e cor, elevado poder de cobertura e facilidade de aplicação.

Utilização: Concebido para pintura de superfícies tanto no interior como no exterior, devidamente preparadas de madeira, rebocos de cimento, fibrocimento, ferro e outros metais com excelente lacagem.



Acrílico Liso



Interior/ Exterior



Diluyente: Água de 5 -10%



Rendimento: 10-12 m²/L



Densidade: 1,20-1,30 Kg/L



Viscosidade: 1400-1800

(a 25°C)



pH: 8.5-9.5



Secagem: 30 minutos



Repintura: 4-6 horas



Branco



Hipertintas
Colour System



Hiperplad



Tinta plástica, de acabamento liso mate, formulada com base numa emulsão plástica aquosa da mais alta qualidade contendo pigmentos ou cargas rigorosamente selecionadas.

Propriedades: Este produto é de fácil aplicação. Tem um bom rendimento e permite a obtenção de películas com elevada opacidade.

Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de interiores de paredes e pladur, dispensando a aplicação prévia de primário.



Plástica Mate



Viscosidade: 90-110 KU

(a 25°C)



Interior



pH: 8.5-9.5



Diluyente: Água até 20%



Secagem: 45-60 min



Rendimento: 10-12 m²/L



Repintura: 3-4 horas



Densidade: 1,50-1,55 Kg/L



Branco



Hiper tintas
Colour System



Hipermate



Tinta aquosa de acabamento liso mate, formulado com base em emulsões sintéticas modificadas, contendo pigmentos, cargas e aditivos rigorosamente seleccionadas.

Propriedades: Acabamento mate, de limpeza fácil, excelente resistência à esfrega e aos fungos. Ótimo poder de cobertura e cheiro agradável.

Utilização: Tinta especialmente recomendada para a pintura de superfícies interiores e exteriores, obtendo-se desta forma paredes com grande lavabilidade e acabamento mate.



Aquosa Mate



Viscosidade: 4000-6000

(a 25°C)



Interior / Exterior



pH: 8.5-9.5



Diluyente: Água entre 5-10%



Secagem: 2 horas



Rendimento: 11 - 13 m²/L



Repintura: 5-7 horas



Densidade: 1,31-1,35 Kg/L



Branco



Hiper tintas
Colour System



Silastic



 **Membrana elástica Acetinada**

 **Exterior**

 **Diluyente:** *Água entre 15-20%*

 **Rendimento:** *1 - 1,5 m²/L*

 **Densidade:** *1,24-1,32 Kg/L*

 **Viscosidade:** *18.000 - 26.000 (a 25°C)*

 **pH:** *8.5-9.5*

 **Secagem:** *3 horas*

 **Repintura:** *24 horas*



Branco



Hipertintas
Colour System



Revestimento elástico baseado numa resina especial e pigmentos e cargas especialmente seleccionadas. Com acabamento acetinado, liso ou com ligeiro relevo.

Propriedades:

Excelente propriedades de flexibilidade e aderência. Elevada impermeabilidade e resistência ao amarelecimento. Contém proteção anti-fungos e algas.

Utilização:

Tinta particularmente indicada para a aplicação em superfícies exteriores onde a impermeabilização e resistência à fissuração são requisitos solicitados, proporcionando acabamentos decorativos.

Texcryl



Tinta acrílica, de acabamento texturado fino mate, formulada com base numa emulsão 100% acrílica aquosa texturada da mais alta qualidade contendo pigmentos ou cargas selecionadas.

Propriedades: Este produto é de excelente aderência, permeabilidade ao vapor de água, resistência ao amarelecimento e aos alcalis.

Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de exteriores, proporcionando acabamentos fino mate, que possibilita o disfarce de pequenas imperfeições e fissuras.



Areada Fina



Viscosidade: 14.000-18.000
(a 25°C)



Exterior



pH: 8.5-9.5



Diluyente: Água até 30% na 1ª demão



Secagem: 1 hora



Rendimento: 4-6 m²/L



Repintura: 6 horas



Densidade: 1,38-1,46 Kg/L



Branco



Hipertintas
Colour System



Decortex



Tinta aquosa texturada mate, formulada com base de copolímeros de alta qualidade, contendo pigmentos ou cargas rigorosamente selecionadas.

Propriedades: Este produto é de excelente aderência, de fácil aplicação e elevada durabilidade.

Viscosidade:

Utilização: Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de exteriores, proporcionando acabamentos texturado mate, que possibilita o disfarce de imperfeições e fissuras.



Areada



Viscosidade: 30.000-50.000
(a 25°C)



Interior / Exterior



pH: 8.5-9.5



Diluyente: Água entre 40-50% na 1ª demão



Secagem: 3-4 horas



Rendimento: 1-1,5 m²/L



Repintura: 24 horas



Densidade: 1,60-1,80Kg/L



Branco



Hipertintas
Colour System





Pavimentos

Hiper Pavimentos



Borracha Clorada



Interior / Exterior



Diluyente: *Diluyente entre 10-20%*



Rendimento: *7- 9 m²/L*



Densidade: *0,98- 1,18 Kg/L*



Viscosidade: *100 - 180*



Secagem: *4-6 horas*



Repintura: *24 horas*



Branco



Hipertintas
Colour System



Com a tinta de pavimentos é possível obter-se, após duas demãos, cobertura completa do suporte com a película brilhante e agradável.

Propriedades:

De 1 componente, deve ser aplicada diretamente sobre o substrato. Pode ser aplicado a trincha ou a rolo.

Utilização:

Pintura de exteriores e interiores diretamente sobre pavimentos em betão, para proteção e decoração.

Telhados

Hidrofugante



Hidrofugante Solvente



Exterior



Diluyente: Não precisa



Rendimento: 8 - 10 m²/L



Densidade: 0,90- 0,92 Kg/L



Secagem: 30- 60 minutos



Repintura: 24 horas



Branco



Hipertintas
Colour System

**Cores exclusivamente para Interiores.*



O impermeabilizante para telhas é um produto de secagem rápida à base de resinas acrílicas, que cria uma película de proteção repelente à água em substratos de barro, pedra e cimento.

Propriedades:

Fácil de aplicar. Comercializado em brilhante, acetinado e mate. Pode ser aplicado à trincha, pistola ou rolo.

Utilização:

Pronto a aplicar, em substratos no *exterior* diretamente sobre a superfície. Deve ser aplicado em 2 demãos.

Telhacryl



Tinta acrílica aquosa, impermeabilizante, fixadora de acabamento semi-mate.

Propriedades: Este produto é de fácil aplicação e excelente cobertura. Forma uma película semi-mate de elevada resistência às intempéries e à abrasão.

Utilização: Indicado para aplicação em telhados de cimentos, cerâmicos e pedas naturais. Deve-se aplicar uma diluição de 20-25% na 1ª demão e 10% na 2ª demão. Não se deve aplicar com tempo chuvoso ou se há previsão de chuva para as 48h seguintes.



Acrílico



Viscosidade: 6.000 - 9.000

(a 25°C)



Interior / Exterior



pH: 8.5-9.5



Diluyente: Água entre 10 - 25%



Secagem: 30-60 min



Rendimento: 7 - 9 m²/L



Repintura: 4-6 horas



Densidade: 1,41-1,49 Kg/L



Branco



Hipertintas
Colour System



Pele Elástica



Tinta elástica aquosa de base acrílica, utilizada para sistema de impermeabilização de superfícies verticais e horizontais.

Propriedades: Grande capacidade de impermeabilização com película resistente a fungos e algas. Mantém elevada elasticidade. Com um acabamento final levemente acetinado.

Utilização: Revestimento para impermeabilização de superfícies no exterior, como camada isolante e no tratamento de fissuras. Pode ser utilizado sobre fibrocimento, telas, betão e zinco.



Membrana Elástica



Viscosidade: 18.000 - 22.000

(a 25°C)



Exterior



pH: 8.5-9.5



Diluyente: Água até 20%



Secagem: 8 horas



Rendimento: 1 - 1,5 m²/L



Repintura: 16 horas



Densidade: 1,31-1,37 Kg/L



Branco



Hipertintas
Colour System



Telha



Cinzentos





Madeirasas

Tapa Poros



Tapa-poros celuloso, de acabamento liso acetinado, com cor amarelo pálido. Formulado com base numa resina alquídica, nitrocelulose e auxiliares de lixagem, devidamente indicado para um elevado preenchimento dos poros da madeira.

Propriedades: Este produto é de fácil aplicação, elevado preenchimento e secagem rápida. Regulariza a absorção da superfície e permite fácil ligação.

Utilização: Especialmente indicado para a preparação de superfícies de madeira, sempre que se pretenda um acabamento/ envernizamento de poro fechado.



Tapa Poros Celuloso



Viscosidade: 25'' - 35''

(ColupFord4)



Amarelo
Pálido



Interior /Exterior



pH: não aplicável



Diluyente: Celuloso até 50%



Secagem: 2 horas



Rendimento: 10-12 m2/L



Densidade: 0,91 Kg/L



Primalux



Verniz sintético de acabamento liso transparente. Formulado com base numa resina alquídica, devidamente indicado para o envernizamento dos variados tipos de madeira.

Propriedades: Este produto é de fácil aplicação, bom poder de enchimento, dureza e elasticidade. Mantém elevada resistência ao envelhecimento e à retenção do brilho.

Utilização: Especialmente indicado para o envernizamento de todo o tipo de madeiras. Indicado para o exterior, mas mantém boas propriedades do interior.



Verniz Sintético



Viscosidade: 80''

(ColupFord4)



Exterior



pH: não aplicável



Diluyente Sintético



Secagem: 6 horas



Rendimento: 10-14 m2/L



Repintura: 24 horas



Densidade: 0,92 Kg/L



Incolor
(aspecto liso)



Brilhante



Acetinado



Opaco



Verniz Soalhos



Verniz Poliuretano



Interior



Diluyente: Diluente Polilaca



Rendimento: 10 - 12 m²/L



Densidade: 1,04



Secagem: 3 horas



Repintura: 24 - 36 horas



Branco



Hipertintas
Colour System



O Verniz Soalhos monocomponente é a solução para envernizar e proteger os pavimentos interiores em madeira.

Propriedades:

Fácil de aplicar, boa dureza com resistência à abrasão, lavável e boa proteção da madeira. Comercializado em brilhante e mate. Pode ser aplicado à trincha ou rolo.

Utilização:

Pronto a aplicar, em soalhos em madeira no interior diretamente sobre a superfície. Deve ser aplicado em 2 a 3 demãos, alisando sempre no sentido dos veios da madeira. Aconselha-se sempre uma lixagem entre demãos, para um acabamento mais perfeito.



Ferro

Primário Sintético



Primário Sintético



Exterior



Diluyente: Sintético até 15%



Rendimento: 8 - 10 m²/L



Densidade: 1,32



Secagem: 2 horas



Repintura: 16 horas



Branco



Cinzento



Hiptertintas
Colour System



Castanho



O primário sintético é o produto indicado para a pintura de superfícies metálicas na construção civil, na indústria automóvel e na metalomecânica.

Propriedades:

Com um acabamento mate, este produto tem boas propriedades poder anti-corrosivas, boa capacidade de enchimento, é de fácil aplicação e apresenta uma secagem rápida.

Utilização:

Deve ser aplicado em duas ou três demãos, à trincha ou à pistola convencional em superfícies metálicas, devidamente limpas, isenta de poeiras e corrosão. Recomenda-se especialmente estes primários quando se pretende efectuar um sistema de pintura em metais leves ou galvanizados.

Esmalte Sintético



Tinta Sintética



Exterior



Diluyente: *Sintético até 15%*



Rendimento: *10 - 12 m²/L*



Densidade: *1,12*



Secagem: *30 - 60 minutos*



Repintura: *20 - 24 horas*



Branco



Brilhante



Hipertintas
Colour System



Preto



Acetinado



Opaco



Esmalte alquídico para proteção e acabamento de superfícies metálicas no setor da indústria e na repintura automóvel.

Propriedades:

Fácil de aplicar, excelente opacidade e elevada manutenção de cor e brilho. Comercializado em brilhante, meio-brilho e mate. Pode ser aplicado à trincha, ao rolo ou à pistola convencional.

Utilização:

Deve ser aplicado em duas demãos cruzadas. Poderá diluir com diluente sintético na proporção máxima de 15% em volume.

Esmalte Ferstop



Esmalte alquídico para proteção e acabamento de superfícies metálicas no setor da indústria e na repintura automóvel. Pode ser aplicado diretamente sobre vestígio de corrosão.

Propriedades: Para ser aplicado sobre corrosão e ferrugem. Fácil de aplicar, excelente opacidade e elevada manutenção de cor e brilho. Comercializado em brilhante, meio-brilho e mate.

Utilização: Deve ser aplicado em duas demãos cruzadas. Poderá diluir com diluente sintético na proporção máxima de 15% em volume. Quando aplicado sobre ligas leves recomendamos a aplicação do primário Wash-Primmer.



Tinta Sintética direta à Ferrugem



Densidade: 1,12



Exterior



Secagem: 30 - 60 minutos



Diluyente: Sintético até 15%



Repintura: 20 - 24 horas



Rendimento: 10-12 m2/L



Esmalte Industrial 2K



Esmalte poliuretano de 2 componentes baseado em resinas acrílicas para proteção e acabamento. Recomendado para acabamentos na indústria, sobre aço, aço galvanizado, alumínio betão e em ambientes quimicamente agressivos.

Propriedades: Bom aspeto estético, bom poder de cobertura. Excelentes propriedades anti-corrosivas e boa resistência em ambientes marítimos. Fácil de aplicar e disponível em brilhante, acetinado ou mate.

Utilização: Deve-se aplicar 2 a 3 demãos com um intervalo mínimo de 30 minutos em estufa. Pode ser aplicado à trincha, rolo ou à pistola convencional. É misturado com endurecedor poliurtano na proporção de 4:1 em volume.



Poliurtano 2 Componentes



Densidade: 1,20



Exterior



Secagem: 1 - 1,5 horas



Diluyente: Acrílico cerca de 40%



Repintura: 8 horas

Esmalte Multi 2K



Esmalte poliuretano de 2 componentes baseado em resinas acrílicas, para proteção e acabamento. Especialmente adequado para acabamentos especiais na indústria, sobre aço e betão. **Sem necessidade de aplicação de primário.** Pode ser aplicado também sobre MDF, alumínio e sobre plásticos.

Propriedades: Bom aspeto estético, bom poder de cobertura. Excelentes propriedades anti-corrosivas e boa resistência em ambientes marítimos. Fácil de aplicar e disponível em brilhante, acetinado ou mate.

Utilização: Deve-se aplicar 2 a 3 demãos com um intervalo mínimo de 30 minutos em estufa. Pode ser aplicado à trincha, rolo ou à pistola convencional. É misturado com endurecedor poliurtano na proporção de 4:1 em volume.

 **Poliurtano 2 Componentes**

 **Densidade: 1,25**

 **Exterior**

 **Secagem: 1 - 1,5 horas**

 **Diluyente: Acrílico cerca de 40%**

 **Repintura: 8 horas**

Não necessita de primário



 Hipertintas
Colour System



Primário Wash Primer



Primário de aderência que funciona diretamente sobre qualquer superfície metálica, após devida limpeza. E também em metais não ferrosos, zincados, aluminios, aços, etc.

Propriedades: Secagem rápida, fácil aplicação e boa aderência. Constitui um bom fundo para esmaltes sintéticos, celulósos, acrílicos e ainda prodots à base de água.

Utilização: Pode ser aplicado em sistema molhado sobre molhado, não necessitado de lixagem. Deve-se aplicar 2 demãos, sem carregar muito nas camadas. Adicionar o catalisador wash-primer na proporção 2:1.

 **Primário para Ligas Leves**

 **Densidade: 0,98**

 **Exterior**

 **Secagem: 20 minutos**

 **Diluyente: não**

 **Repintura: 20 - 60 minutos**



 Castanho





Utilidades

Removedor Ferrugem



Removedor de Ferrugem que remove os vários óxidos da ferrugem, óleos e gorduras, é baseado numa mistura de ácido ortofosfórico e solventes.

Indicações: Primeiro deve-se eliminar o óxido superficial, assim como outros resíduos, por escovagem manual ou decapagem. Misturar o produto (1L para 2 - 3L de água) e aplicar o removedor nas zonas de ferrugem afetadas.

Utilização: Recomendado para qualquer superfície enferrujada, especialmente para ser aplicado em pontes, silos, contentores, torres, guas, entre muitas outras.



Limpeza Ferrugem



Viscosidade: 60±5seg

(ColupFord4)



Exterior



pH: 9



Diluyente: Água



Densidade: 1,20



Rendimento: 12 - 15 m2/L



Incolor



Passivador Ferrugem



Conversor de Ferrugem que reage com os vários óxidos da ferrugem, transformando-a numa película de proteção de superfícies enferrujadas.

Indicações: Deve eliminar-se a ferrugem superficial, assim como gorduras e outros resíduos por escovagem ou decapagem. A total conversão da ferrugem caracteriza-se pela cor azul-negro, até um tempo máximo de 10 minutos.

Utilização: Aplicar em qualquer superfícies enferrujada, sendo especialmente recomendada para ser aplicado em pontes, silos, contentores, torres, guas, entre muitas outras.



Conversor de Ferrugem



pH: 9



Exterior



Secagem: 30 a 45 minutos



Diluyente: Água até 5%



Repintura: 20 horas



Rendimento: 10-12 m2/L



Densidade: 0,95



**Branco
Leitoso**



Desengordurante



Incolor

**Desengordurante Solvente****Interior / Exterior****Diluyente: *não há*****Densidade: 0,73**

Produto de limpeza técnica, à base de solventes de secagem rápida, usado para remover totalmente óleos, ceras, gorduras e resíduos de silicone de uma superfície. É indispensável na preparação de peças antes da pintura (como em automóveis ou mobiliário) para evitar defeitos.

Propriedades:

Desengordurante Anti-Silicone à base solvente. Desenvolvido para ser utilizado como líquido de limpeza e desengordurante em repintura automóvel e na indústria em geral.

Utilização:

Utilizar sempre papel de limpeza adequado. Deve-se limpar e desengordurar pelo menos duas vezes. Deve aplicar-se com um papel ou pano embebido no produto e limpo com outro papel ou pano logo de seguida.

Hipercleaner



 **Limpeza**

 **Exterior**

 **Mistura: Água**

 **Rendimento: 7 - 8 m²/L**

 **pH: 13**

 **Deixar atuar: 20 - 30 minutos**

Hipercleaner é uma solução aquosa de base alcalinica, para a lavagem de substratos no exterior.

Propriedades:

Fácil de aplicar, com rápida atuação. Remove de forma eficaz gorduras, fungos e algas.

Utilização:

Especialmente desenvolvido como auxiliar na lavagens de substratos minerais, como cerâmicos, telhas, betão, cimento, etc. Não deve ser utilizado em superfícies metálicas. Após a lavagem, as superfícies devem ser bem enxaguadas.

Adiclave

Aditivo para tintas de base aquosa que contém compostos ativos anti-fungicidas e anti-algicidas. Melhora assim a resistência das tintas ao aparecimento de fungos e algas.

Propriedades: Fácil utilização. Previne eficazmente o aparecimento de fungos e algas. Não produz qualquer alteração na cor da tinta.

Utilização: Produto indicado para reforçar as tintas na sua resistência a fungos e algas. Adicionar à tinta cerca de 5% de Adiclave (1L Adiclave para 15L de tinta), mexendo bem de seguida.

 **Algicida e Fungicida**

 **Viscosidade:** *n/d*

 **Interior/Exterior**

 **pH:** *9.0*

 **Mistura:** *Tinta Aquosa*

 **Secagem:** *n/d*

 **Rendimento:** *1L para 15L tinta*

 **Repintura:** *n/d*



Proteclave



Produto baseado numa combinação de agentes fungicidas, algicidas e de conservação, formulado à base de elementos anticriptogâmicos e veículos penetrantes para limpeza e desinfestação de fungos e algas em diversos suportes.

Propriedades: Produto concentrado de fácil utilização. Especialmente desenvolvido para a eliminação e proteção contra fungos, bolores e algas em paredes e outras superfícies da construção civil, quer no interior como no exterior.

Utilização: Deve ser aplicado sem diluição na superfície a limpar, com a ajuda de uma escova ou esfregão. Deixar atuar 24 horas antes da aplicação de primário ou tinta.

 **Desinfestante**

 **Viscosidade:** *n/d*

 **Interior/Exterior**

 **pH:** *9.0*

 **Diluyente:** *Pronto a aplicar*

 **Temp. Aplicação:** *5-25°C*



